

PRODUKT	LICHT-DURCHLÄSSIGKEIT	ZURÜCKWEISUNG DER GESAMT-SONNENENERGIE	SICHTBARE LICHTREFLEXION	UV-STRAHLEN-SCHUTZ	STÄRKE (µM) (OHNE LINER)
CarbonXP™ Serie (Black)					
CarbonXP 05	6 %	59 %	5 %	>99 %	46.5
CarbonXP 18	16 %	56 %	6 %	>99 %	46.5
CarbonXP 35	33 %	53 %	6 %	>99 %	46.5
CarbonXP 70	65 %	44 %	7 %	>99 %	46.5
Carbon™ Serie (Black)					
Carbon 05	6 %	50 %	5 %	99 %	46.5
Carbon 18	18 %	44 %	5 %	99 %	46.5
Carbon 25	24 %	43 %	5 %	99 %	46.5
Carbon 35	35 %	42 %	5 %	99 %	46.5
Carbon 45	45 %	40 %	5 %	99 %	46.5
Carbon 70	70 %	28 %	5 %	99 %	46.5
High Performance Series (Charcoal, Bronze)					
HP 05	5 %	58 %	8 %	99 %	46.5
HPX 5	5 %	59 %	8 %	99 %	46.5
HP 15	15 %	56 %	8 %	99 %	46.5
HP 20	22 %	54 %	8 %	99 %	46.5
HP 30	30 %	51 %	8 %	99 %	46.5
HP 35	38 %	49 %	8 %	99 %	46.5
HP 50	52 %	35 %	8 %	99 %	46.5
Spectra Series (Grey)					
Spectra 10 GREY	12 %	72 %	25 %	99 %	46.5
Spectra 20 GREY	21 %	68 %	25 %	99 %	46.5
Spectra 35 GREY	35 %	52 %	16 %	99 %	46.5
Spectra 65 GREY	65 %	30 %	8 %	99 %	46.5
Standard Pro Series (Charcoal)					
STD PRO 05	5 %	46 %	7 %	99 %	46.5
STD PRO 15	15 %	43 %	8 %	99 %	46.5
STD PRO 20	20 %	39 %	8 %	99 %	46.5
STD PRO 35	35 %	36 %	8 %	99 %	46.5
Standard Series (Charcoal)					
STD 05	8 %	46 %	5 %	99 %	46.5
STD 20	20 %	40 %	5 %	99 %	32.3
STD 35	38 %	38 %	5 %	99 %	32.3
STD 50	50 %	29 %	5 %	99 %	32.3
STD 70	70 %	26 %	5 %	99 %	32.3
Safety & Security Serie (Charcoal)					
2M CLEAR	88 %	19 %	10 %	96 %	50.8
4M CLEAR	86 %	20 %	10 %	96 %	101.4

Alle Angaben sind lediglich repräsentativ und nur zum Zweck der Vergleichbarkeit bereitgestellt.

