

| <b>PRODUKT</b>   |                                   |                       |
|--|-----------------------------------|-----------------------|
| <b>Lackschutzfolie / Paint Protection Film</b>   |                                   |                       |
| Dicke Total  | 203.2 µ                           |                       |
| Dicke Basismaterial (Urethan)  | 152.4 µ                           |                       |
| Dicke Kleberschicht  | 50.8 µ                            |                       |
| Dicke Schutzfilm   | 76.2 µ                            |                       |
| <b>Leistungsmerkmale</b>   |                                   |                       |
| Schälfestigkeit  | 804 N/m                           | ASTM D3330            |
| Zugfestigkeit  | 62 Mpa                            | ASTM D638 - 10        |
| Reißfestigkeit   | 102.7 kg/cm                       | ASTM D624 - 00 (2007) |
| Reißdehnung  | <400 %                            | ASTM D638 - 10        |
| Max. Temperatur  | 116 °C                            |                       |
| <b>Leistungsmerkmale</b>   |                                   |                       |
| Abriebbeständigkeit  | Abriebtest / Taber-Abraser-Test   | Kein Abrieb           |
| Beständigkeit gegen Chemikalien  | Isopropylalkohol / Hexan / Toloul | Keine Veränderung     |
| Verwitterung   | QUV 1000 Std.                     | Keine Veränderung     |
| Hitzebeständigkeit   | 70° C 1000 Std.                   | Keine Veränderung     |
| Alle Angaben sind lediglich repräsentativ und nur zum Zweck der Vergleichbarkeit bereitgestellt. |                                   |                       |